



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr KM/21 z dnia 26.03.2025

### 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BOSTIK MAMUT GLUE

### 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

BOSTIK MAMUT GLUE / Trzyma natychmiast

### 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie płyt i elementów wykończeniowych ściennych oraz listew przypodłogowych, wykonanych z materiałów drewnopochodnych (HDF i MDF), drewna, PCW, metalu, elementów lustrzanych, ceramiki i kamienia i betonu architektonicznego, do podłóży mineralnych, z drewna, materiałów drewnopochodnych (HDF i MDF), płyt gipsowo-kartonowych i płytek ceramicznych, wewnątrz pomieszczeń (kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi wg zarządzenia Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi). Klej może być też stosowany do mocowania elementów na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie oddziaływanie wody.

### 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

Miejsce produkcji wyrobu: Holandia

### 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

### 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

### 7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) **Polska Norma wyrobu:** nie dotyczy

b) **Krajowa ocena techniczna:** ITB-KOT-2021/1649 wydanie 2 + aneks nr 1

### Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 11, 00-611 Warszawa

### Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

### 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, wykonanego i przechowywanego przez 48 h w warunkach laboratoryjnych, MPa	
a) drewno – beton	≥ 1,20
b) element z HDF lub MDF - beton	≥ 0,60
c) aluminium lub stal – beton	≥ 0,60
d) element lustrzany – beton	≥ 0,55

e) element ceramiczny lub kamienny – beton	≥ 0,45
f) beton architektoniczny - beton	≥ 1,00
g) element z HDF lub MDF – drewno	≥ 0,65
h) element z HDF lub MDF – element z HDF lub MDF	≥ 0,45
i) element lustrzany - element z HDF lub MDF	≥ 0,55
j) drewno – płyta gipsowo-kartonowa	≥ 0,10
k) aluminium lub stal - płyta gipsowo-kartonowa	≥ 0,10
l) element z HDF lub MDF - płyta gipsowo-kartonowa	≥ 0,10
m) element ceramiczny lub kamienny - płyta gipsowo-kartonowa	≥ 0,10
n) element lustrzany – płytka ceramiczna	≥ 0,50
o) aluminium lub stal – płytka ceramiczna	≥ 0,70
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, MPa, połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże betonowe, wykonanego: - w temperaturze +5°C - w temperaturze +40°C	≥ 0,45 ≥ 0,45
Wytrzymałość na ścinanie połączenia: element mocowany - spoina klejowa – podłoże, wykonanego i przechowywanego przez 48 h w warunkach laboratoryjnych, MPa: - element ceramiczny – beton - element z HDF lub MDF - element z HDF lub MDF	≥ 0,50 ≥ 0,70
Spadek wytrzymałości na ścinanie połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, po 14 dniach w temperaturze +70°C, %	≤ 20
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28

**9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:



**Bostik** Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 115, Sady  
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825  
NIP 777-10-07-481, Regon 630276467  
www.bostikpolska.pl (11)

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu

Sady, 26.03.2025